



Produktliste Elektroniklote bleifrei

Die folgenden Standardlegierungen von bleifreiem Lötendraht repräsentieren nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm. Sollte die von Ihnen benötigte Legierung nicht aufgeführt sein, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

Bleifrei Elektroniklote DIN EN 29453 mit Flussmittel

Bestell Nr.	Legierung	Flussmittel		Anteil	Seelen	Rollen à	Schmelzt.	Draht D
1030	S-Sn99 Cu1	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	227° C	0.40 mm
1029	S-Sn99 Cu1	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	227° C	0.50 mm
2487	S-Sn99 Cu1	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	227° C	0.60 mm
1028	S-Sn99 Cu1	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	227° C	0.70 mm
1027	S-Sn99 Cu1	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	227° C	0.80 mm
2491	S-Sn99 Cu1	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	227° C	0.90 mm
1001	S-Sn99 Cu1	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	227° C	1.00 mm
2492	S-Sn99 Cu1	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	227° C	1.50 mm

Bestell Nr.	Legierung	Flussmittel		Anteil	Seelen	Rollen à	Schmelzt.	Draht D
2481	S-Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	100 g	217° C	0.25 mm
1035	S-Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	217° C	0.40 mm
2482	S-Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	217° C	0.50 mm
1012	S-Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	217° C	0.60 mm
2489	S-Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	217° C	0.70 mm
2488	S-Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	217° C	0.80 mm
2906	S-Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	217° C	1.00 mm
1023	S-Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	217° C	1.20 mm

Bestell Nr.	Legierung	Flussmittel		Anteil	Seelen	Rollen à	Schmelzt.	Draht D
1010	S-Sn97 Cu3.0	F-SW 26	1.1.2	1.4%	3-seelig	500 g	230 - 250° C	0.40 mm

Bleifrei Elektroniklote DIN EN 29453 ohne Flussmittel für Selektivlöten

Bestell Nr.	Legierung	Flussmittel		Anteil	Seelen	Rollen à	Schmelzt.	Draht D
2050	S-Sn99 Ag0.3 Cu0.7	ohne				3000 g	227° C	3.0 mm

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage oder im E-Shop ersichtlich

Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter können Sie per Mail bei uns anfordern.

04.12.2014 is