



Produktliste Elektroniklote verbleit

Die folgenden Standardlegierungen von bleihaltigem Lötendraht repräsentieren nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm. Sollte die von Ihnen benötigte Legierung nicht aufgeführt sein, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

Bleihaltige Elektroniklote DIN EN 29453 mit Flussmittel

Bestell Nr.	Legierung	Flussmittel		Anteil	Seelen	Rollen à	Schmelzt.	Draht D
3248	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	100 g	183° C	0.25 mm
3247	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	183° C	0.50 mm
2029	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	1.4%	3-seelig	500 g	183° C	0.60 mm
3246	S-Sn60 pb40	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	183° C	0.60 mm
2028	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	183° C	0.70 mm
3245	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	183° C	0.80 mm
3244	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	1.4%	3-seelig	500 g	183° C	0.80 mm
3218	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	1.0%	3-seelig	500 g	183° C	0.80 mm
3242	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	1.4%	3-seelig	500 g	183° C	1.00 mm
3080	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	1000g	183° C	1.20 mm
3083	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	183° C	1.50 mm
3067	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	183° C	2.00 mm
2341	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	1000 g	183° C	3.20 mm
2613	S-Sn60 Pb40	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	2500 g	183° C	4.00 mm
2486	S-Sn60 Pb38 Cu2	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	183° C	0.60 mm
2944	S-Sn60 Pb38 Cu2	F-SW 26	1.1.2	1.4%	3-seelig	500 g	183° C	0.60 mm
3085	S-Sn60 Pb38 Cu2	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	183° C	1.00 mm
3243	S-Sn60 Pb38 Ag2	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	500 g	179° C	1.00 mm
3084	S-Sn60 Pb38 Ag2	F-SW 26	1.1.2	1.0%	3-seelig	500 g	179° C	1.00 mm
2962	S-Sn60 Pb38 Ag2	F-SW 26	1.1.2	2.2%	3-seelig	1000g	179° C	1.00 mm

Bleihaltige Elektroniklote DIN EN 29453 ohne Flussmittel für Selektivlötén

Bestell Nr.	Legierung	Flussmittel		Anteil	Seelen	Rollen à	Schmelzt.	Draht D
2087	S-Sn63 Pb37	ohne				1000 g	183° C	1.0 mm

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage oder im E-Shop ersichtlich

Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter können Sie per Mail bei uns anfordern.

04.12.2014 is